

POLISH «ПОЛИШ»

Лак защитный интерьерный
(ТУ 20.30.11-004-04328341-2017)

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Наносится на разнообразные декорированные, оштукатуренные, окрашенные акриловой краской поверхности. Обеспечивает прочность и износостойкость покрытия, а также устойчивость к мытью. Предназначен для интерьерных работ.

Выпускается двух видов: с матовым и сатиновым блеском.

По степени блеска выпускается матовым, сатиновым и глянцевым.

СВОЙСТВА

- Готов к применению;
- технологичен в нанесении;
- придает стойкость к истиранию;
- долговечность;
- моется мягкими моющими средствами;
- без резкого запаха;
- не содержит органических растворителей;
- экологически безопасен;
- класс пожарной опасности КМ1.

ВНЕШНИЙ ВИД

Бесцветное покрытие с глянцевым/матовым или сатиновым блеском.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность под нанесение должна соответствовать строительным нормам. Основание должно быть сухим и прочным. Поверхность, при использовании лака в качестве дополнительной защиты готовых покрытий от влаги и загрязнений –предварительно обеспылить, очистить от масляных и других загрязнений, препятствующих образованию сцепления с основанием. Не использовать на красках, которые размываются составами на водной основе.

НАНЕСЕНИЕ

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +5°C и не выше +25°C.

До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия высохли.

Перед нанесением тщательно перемешать.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внешний вид материала	однородная полупрозрачная вязкая жидкость;
Внешний вид после высыхания:	пленка с однородной
	матовой/полуглянцевой/глянцевой поверхностью;
Условная вязкость при $t = 20 \pm 0,5^\circ\text{C}$: матовый лак	30 с;
Массовая доля нелетучих веществ ..	не менее 30%;
Стойкость плёнки к статическому воздействию воды при $t = 20 \pm 0,2^\circ\text{C}$	не менее 24 часа;
Время высыхания до степени 3 при температуре $20 \pm 2^\circ\text{C}$	не более 30 минут
Полное высыхание	24 часа.

Нанести на сухую, чистую поверхность с помощью распылителя, валика или кистью в 1 или 2 слоя, по необходимости (второй слой наносить после высыхания первого).

Для покрытия по дереву: при средней плотности древесины, лак рекомендуется разбавить чистой водой в соотношении 50/50 и нанести в 2 слоя (второй слой наносить после высыхания первого). Затем нанести неразбавленный лак в 1-2 слоя в зависимости от желаемого уровня защиты.

Сразу после использования инструмента удалите с него излишки лака и промойте водой.

Внимание! После нанесения надежно защитить материал от механических воздействий на 12 часов, в зависимости от уровня влажности и температуры окружающей среды

При работе следует руководствоваться общими правилами подготовки оснований и нанесения изоляционных и отделочных покрытий.

РАСХОД

Средний расход на 1 слой – 0,15 кг/м².

В зависимости от вида поверхности расход может меняться.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания в глаза. При попадании лака в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки. Организовать в помещении эффективный воздухообмен при производстве отделочных работ и после них, до полного высыхания покрытия.

Пожаро-, взрывобезопасен, не содержит токсичных и вредных компонентов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение осуществляется в закрытой упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +25°C.

Не замораживать!

Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: на неколерованную продукцию - 12 месяцев с даты изготовления, на колерованную - 6 месяцев с даты изготовления, при условии сохранности герметичности тары.

УПАКОВКА

Пластиковое ведро: 1, 5, 15 кг