

## БЕЛАЯ АКАЦИЯ СТАНДАРТ

КРАСКА ФАСАДНАЯ МАТОВАЯ  
(ТУ 20.30.11-004-04328341-2017)

### НАЗНАЧЕНИЕ

Краска водно-дисперсионная (латексная) моющаяся атмосферостойкая белая матовая. Для фасадных и интерьерных работ. Обладает хорошей укрывистостью, не мелит, не желтеет. Краска экономична в расходе, легко наносится, не образует подтеков, заполняет неровности основания.

Краска предназначена для окраски стен и потолков по новым и ранее окрашенным кирпичным, бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным и ошпатлёванным поверхностям.

### СВОЙСТВА

- Готова к применению;
- без резкого запаха;
- технологична и проста в нанесении;
- высокая укрывистость;
- паропроницаемая ("дышащая").
- высокая морозо- и атмосферостойкость;
- колеруется светостойкими пигментами (8 лет гарантии на цвет);
- пожаро-, взрывобезопасна;
- не содержит органических растворителей;
- экологически безопасна;
- класс пожарной опасности КМ1.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность под нанесение должна соответствовать строительным нормам. Основание должно быть прочным. Поверхность очистить от пыли, отслаивающихся элементов, от масляных и других загрязнений, препятствующих образованию сцепления с основанием.

Непрочное держащееся старое покрытие должно быть полностью удалено. Поверхность, ранее покрытая мелом или другими известковыми красками, должна быть полностью очищена. Нанести Грунт 1440 серии «Времена года».

### НАНЕСЕНИЕ

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +5°C и не выше +25°C и относительной влажности 65 ±5%.

До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия высохли.

Краска готова к применению. Перед нанесением тщательно перемешать, при необходимости колеровать универсальными колерными пастами или пастами на водной основе (не более 5 % от массы материала). *Сохранение цвета гарантируется при колеровке на производстве по фасадному каталогу NCS.*

*При необходимости разбавить краску водой, но не более 10% от массы перед нанесением 1-го слоя и не более 5% для нанесения 2-го слоя. На серые и неоднородные по цвету основания возможно нанесение с использованием специальной*

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  |
|--|--|
| Внешний вид материала после высыхания .....                      | матовая пленка с ровной однородной поверхностью; |
| Условная вязкость при температуре 20±0,5°C, с .....              | не менее 24;                                     |
| Стойкость к статическому воздействию воды при t=20±0,2°C, ч..... | не менее 36;                                     |
| РН .....   | не менее 7,5;                                    |
| Морозостойкость .....  | не менее 5 циклов;                               |
| Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2°C .....        | не более 0,5 часов;                              |

кроющей Грунт-краски. Без ее использования количество слоев может увеличиться.

Допустима колеровка универсальными колеровочными пастами на водной основе в случае использования для внутренних работ. В этом случае возможна некоторая потеря цвета в зависимости от выбранного цвета. Рекомендуется добавлять колер не более 5% от массы.

Наносить на сухую, чистую поверхность с помощью краскопульта, валика или кисти в 1-2 слоя или более, в зависимости от цвета основания и его цветовой однородности.

При проведении работ следует избегать воздействия прямых солнечных лучей.

**Внимание!** После нанесения надежно защитить материал от атмосферных осадков и механических воздействий на 12 часов, в зависимости от уровня влажности и температуры окружающей среды.

При работе следует руководствоваться общими правилами подготовки оснований и нанесения изоляционных и отделочных покрытий.

### РАСХОД

На однослойное покрытие от 0,11 кг/м<sup>2</sup>. Рекомендуется нанесение в два слоя.

В зависимости от метода нанесения и рельефа поверхности расход может меняться.

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре +20±2°C и относительной влажности 65% время высыхания:

- до степени 3 (на отлип) не более 0,5 часов;

- полное межслойное высыхание 1-2 часа

- полная полимеризация происходит через 3 суток

При понижении температуры и повышении влажности время высыхания увеличивается.

Температура эксплуатации: -35°C÷+40°C

### БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания в глаза. При попадании краски в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки. Организовать в помещении эффективный воздухообмен при производстве отделочных работ и после них, до полного высыхания покрытия.

Пожаро-, взрывобезопасна, не содержит токсичных и вредных компонентов.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение осуществляется в закрытой упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +25°C.

**Не замораживать!** Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: на неколерованную продукцию - 12 месяцев с даты изготовления, на колерованную - 6 месяцев с даты изготовления, при условии сохранности герметичности тары.

### УПАКОВКА

Пластиковое ведро 5 кг, 15 кг

Температура эксплуатации ..... -35°C÷+40°C.